

Boletim Técnico – Películas para vidro

LINHA PRESTIGE EXTERIOR

DESCRIÇÃO

A 3M oferece uma ampla opção de películas para vidros que não só bloqueiam ou reduzem a incidência do brilho solar dentro do ambiente como ainda bloqueiam quase que a totalidade dos raios ultravioleta prejudiciais à saúde. Estes filmes apresentam resistência ao descascamento, formação de bolhas, riscos e abrasão.

A linha Prestige Exterior foi especialmente desenvolvida para aumentar o conforto dentro do ambiente de trabalho ou residencial, diminuindo os custos de energia e reduzindo os efeitos nocivos causados pelos raios do sol, sendo inclusive recomendada pelo Skin Cancer Foundation por ser efetiva na proteção aos raios UV.

Esta linha apresenta excelente controle solar e alta luminosidade. Não contém metais em sua composição e por isso não interfere nos sinais de telefones celulares e GPS. Este excelente desempenho é resultado de uma particularidade que só a 3M tem: películas multicamadas construídas através da nanotecnologia, permitindo que em apenas 0,05mm de espessura existam mais de 220 camadas capazes de absorver a maior parte da emissão solar.

Material restrito à aplicação Arquitetônica. Produto indicado para aplicação em Fechamento de Sacadas e Janela que podem ser abertas. Este produto mesmo que aplicado internamente terá garantia de 10 anos.

Em instalações externas, em pontos onde ocorrem acúmulo de água ou sujeira, é necessário que seja aplicado o Vedador de Bordas 3M no perímetro da película.

MATERIAIS

A linha Prestige Externo tem uma espessura nominal de 0,05 mm e é formado por um poliéster opticamente transparente. Esta película contém cerca de 220 camadas, um adesivo acrílico sensível a pressão de um lado do filme e um revestimento acrílico resistente a abrasão do outro lado.

Fale com a 3M

0800-0132333
www.3m.com.br/solucoescomerciais
falecoma3m@mmm.com
go.3M.com/Solucoescomerciais

3M

BENEFÍCIOS

- Reduz ofuscamento e desconforto visual;
- Mantém o ambiente fresco nos meses de verão;
- Excelente para aplicação em vitrines para reduzir a refletividade exterior;
- Excelente para aplicação em claraboias;
- Protege o vidro de graffiti;
- Revestimento hidrofóbico ajuda a manter uma aparência limpa da superfície exterior;
- Reduz o risco de fratura térmica;
- Colaboração na conservação de móveis, objetos e carpetes;
- Redução de custos com ar condicionado;
- Aumenta a segurança em relação ao estilhaçamento do vidro;
- Reduz significativamente a energia solar mesmo em vidros low-e triplo;
- Baixa refletividade ou sem refletividade;
- Não contém metal na sua composição:
 - o Não sofre corrosão;
 - o Não interfere em transmissão de sinais de celulares, rádios e GPS;
- Não necessita de selante de borda;
- Garantia de 10 anos para aplicação vertical e 7 anos para outras aplicações.

Nota: Em dias de chuva, a partir do exterior do prédio você notará certa coloração nos pontos onde houver gotas de água. Isso não é um defeito, é uma característica do filme, que desaparece assim que os vidros secam.

Fale com a 3M

0800-0132333

www.3m.com.br/solucoescomerciais

falecoma3m@mmm.com

go.3M.com/Solucoescomerciais

3M

PREPARAÇÃO

Deve-se assegurar que a superfície das janelas esteja totalmente limpa e livre de defeitos ou imperfeições. É necessário proteger as superfícies expostas para não prejudicá-las com a aplicação. Não é recomendável fazer a aplicação com a incidência direta de sol nas janelas.

INSTALAÇÃO

Deve-se cortar o filme sempre 2,5 cm maior que as medidas do vidro e aplicar um leve spray de solução neutra para posicionamento do filme com o lado do liner (adesivo) voltado para o aplicador.

Retirar o liner com cuidado sempre usando água durante o descolamento. Lavar a proteção do adesivo, pois é dissolvida pela água. Passe um rodo de maneira apropriada sobre a superfície do filme para a remoção da água entre o ele e o vidro. Refile o excesso de filme existente nas bordas do vidro.

ARMAZENAMENTO

O material deverá ser estocado em área limpa, livre de umidade excessiva e da luz direta do sol, em temperatura ambiente abaixo de 38°C. A vida útil da película em estoque é de 5 anos a partir da data de fabricação.

Para garantir que o produto tenha maior longevidade é necessário que este seja armazenado de acordo com as orientações presentes em sua caixa. Embora a expectativa de vida útil atinja 5 anos, segundo a 3M, espera-se que o produto dure muito mais tempo, desde que sejam tomados os devidos cuidados.

Algumas das melhores práticas para determinar se um filme sofreu degradação ao longo do tempo são: comparação entre o filme antigo e um novo rolo; leitura da transmissão visível, bloqueio de UV e infravermelho do filme para comparação com as especificações publicadas e inspeção visual sobre ambas as luzes (refletida e transmitida) nos primeiros 10 metros da película.

Fale com a 3M

0800-0132333
www.3m.com.br/solucoescomerciais
falecoma3m@mmm.com
go.3m.com/Solucoescomerciais

3M

PROPRIEDADES

PR90X								
	Placa Simples		Colorido		Placa Dupla		Dupla Colorido	
Película	1/4" Clear	PR90X	1/4" temp	PR90X	Dual 1/4" Clear	PR90X	Dual 1/4" temp	PR90X
Coefficiente de Ganho de Calor Solar	0.82	0.64	0.63	0.50	0.70	0.56	0.51	0.41
Luz Visível Transmitida	89%	88%	53%	53%	79%	78%	47%	47%
Luz Visível Refletida Interior	9%	9%	6%	6%	15%	16%	13%	13%
Luz Visível Refletida Exterior	8%	9%	6%	6%	15%	15%	8%	9%
Valor U	1.03	1.02	1.03	1.02	0.47	0.47	0.47	0.47
Bloqueio UV	38%	99.9%	NA	99.9%	NA	99.9%	NA	99.9%
Total de energia solar rejeitada	19%	36%	37%	50%	30%	45%	49%	60%
Redução do Ofuscamento	NA	1%	NA	1%	NA	1%	NA	1%
Redução da Perda de Calor	NA	0%	NA	0%	NA	1%	NA	0%
Redução do Calor Solar	NA	21%	NA	21%	NA	21%	NA	20%

NORMAS DOS TESTES DE ESPECIFICAÇÃO

Normas	Método de Teste
ASTM E-308	Método padrão para prática de descrição de cor e espectrofotometria.
ASTM E-903	Método padrão para teste de Absorção Solar, Reflexão e Transmitância.
NFRC 100/200/304	
ASTM D-1044	Método padrão de teste de resistência à abrasão na superfície de materiais plásticos.
ASTM G-26	Método padrão de simulação de condições climáticas aceleradas usando luz solar concentrada para materiais não metálicos.
ASTM E-84	Método padrão para teste de caracterização de superfície em chamas para materiais de construção.

Fale com a 3M

0800-0132333
www.3m.com.br/solucoescomerciais
falecoma3m@mmm.com
go.3M.com/Solucoescomerciais

3M

GARANTIA

CUIDADOS COM A PELÍCULA:

Para a conservação da película e suas características e da manutenção da garantia 3M pelos prazos estipulados, os seguintes cuidados deverão ser observados:

- Realizar a primeira limpeza do filme 30 dias após a aplicação;
- Limpezas periódicas são recomendadas para manter as propriedades de resistência do material;
- Na limpeza da película, não use escovas, palhas de aço ou quaisquer materiais abrasivos.
- Use, de preferência, água e/ou sabão neutro, com um pano macio, pois o uso de qualquer produto químico pode alterar a performance do material;
- Qualquer produto instalado sobre a película poderá danificar sua estrutura. Não aplique qualquer material, adesivo, GPS ou qualquer outro equipamento sobre a película;
- Nunca limpar os vidros quando houver incidência solar no mesmo. Se possível, limpá-lo durante a manhã ou no final do dia para evitar danos à camada resistente a abrasão;
- Muitas películas para vidros destinadas ao mercado automotivo possuem logomarca 3M impressa na própria película. Caso tenha interesse em excluir esta logomarca, utilize um pano limpo, com álcool isopropílico, para maior eficiência no processo.
- Nas aplicações automotivas, não abra as janelas por um período mínimo de 3 a 5 dias após a aplicação, para a perfeita adesão do filme no vidro;
- Após aplicação, você poderá notar uma aparência mais escura ou manchas. Esta condição é temporária, causada pela umidade necessária para aplicação. Após a secagem, a tonalidade mais escura desaparecerá.

VALIDADE DA GARANTIA:

A garantia deixa de ter validade, se ocorrer algumas das situações abaixo:

- Caso a aplicação não ocorra conforme instruções 3M;
- Se for constatado o mau uso do produto;
- Se a aplicação for realizada do lado incorreto do vidro;
- Se as configurações dos check-lists 3M, utilizados para aplicações em vidros de arquitetura, forem modificadas;
- Se a aplicação não respeitar legislação vigente;
- Caso ocorra a aplicação com películas não compatíveis (ex.: vidros curvos/automotivos, deve-se aplicar películas específicas).
Pelo prazo estipulado, a 3M garante que a película:
 - Manterá as características de refletividade sem apresentar fissuras, escamação ou descascamento;
 - Não apresentará falhas de adesão, delaminação, bolhas ou deslocamento do vidro;
 - Não ficará descolorida, amarela, púrpura ou desbotada.

Fale com a 3M

0800-0132333
www.3m.com.br/solucoescomerciais
falecoma3m@mmm.com
go.3M.com/Solucoescomerciais

3M

ADVERTÊNCIAS

Antes de usar o Produto 3M, o CLIENTE declara e garante que avaliou e determinou que o Produto 3M é apropriado para a aplicação pretendida. O CLIENTE assume integral e irrestritamente todos os riscos e responsabilidade associadas a tal aplicação. Quaisquer declarações relacionadas ao produto não contidas especificamente no Boletim Técnico do Produto 3M, ou quaisquer informações contidas em ordens de compra ou outros documentos unilaterais do CLIENTE, não terão qualquer validade, salvo se expressamente aprovado, por escrito, pelo representante legal da 3M.

A 3M garante apenas que seus produtos e serviços estarão livres de defeitos nos materiais ou manufatura no momento da entrega. A 3M não dá qualquer outro tipo de garantia, incluindo, sem limitação, qualquer garantia implícita de mercantibilidade ou adequação ao uso a um propósito particular. Se o produto apresentar algum defeito de fabricação durante o período de garantia informado no Boletim Técnico do Produto, a 3M terá a opção de reparar ou substituir o Produto, ou reembolsar ao CLIENTE o preço efetivamente pago, sem qualquer complemento ou compensação, de qualquer natureza.

Exceto quando proibido por lei, a 3M não será responsável por quaisquer perdas e danos indiretos, especiais, incidentais ou consequenciais emergentes do Produto 3M, incluindo, sem limitação, lucros cessantes, independentemente da teoria jurídica adotada

Fale com a 3M

0800-0132333
www.3m.com.br/solucoescomerciais
falecoma3m@mmm.com
go.3M.com/Solucoescomerciais

